



IDROFIN LUCIDO

CERA DE ACABADO BRILLANTE PARA BARRO COCIDO Y PIEDRA NATURAL



Guía del usuario

DESCRIPCIÓN:

Emulsión O / W a base de ceras minerales y emulsiones acrílico-estireno.

CAMPOS DE APLICACIÓN :

Indicado como acabado brillante final para tratamientos protectores sobre materiales pétreos absorbentes de interior, como:

- barro cocido;
- ladrillo;
- piedra natural de alta absorción;
- aglomerados de cemento;
- hormigón;
- revocos minerales.

CARACTERÍSTICAS:

IDROFIN LUCIDO es una cera de acabado brillante para materiales pétreos absorbentes de interior. En particular:

- es una formulación al agua, fácil de aplicar y no clasificada como peligrosa;
- completa los tratamientos con protectores hidrorrepelentes y oleorrepelentes, impregnantes oleocerosos e imprimaciones niveladoras, protegiendo el tratamiento de base frente al desgaste y al deterioro con el paso del tiempo;
- realza el brillo natural del material sin formar una película gruesa y mantiene una buena permeabilidad al vapor;
- crea una microcapa de resina y cera que reduce la penetración de la suciedad y facilita la limpieza de las superficies;
- ayuda a conservar las propiedades del tratamiento durante más tiempo mediante un mantenimiento periódico adecuado.

INSTRUCCIONES DE USO:

Producto normalmente listo para usar. Aplicar sobre superficies limpias y completamente secas.

- Agite bien el producto antes de utilizarlo.
- Vierta una pequeña cantidad de producto directamente sobre la superficie.
- Extiéndalo uniformemente con un paño suave de microfibra o con un vellón aplicador de cera.
- Deje secar completamente sin pisar la superficie durante el proceso de secado.
- Si es necesario, aplique una segunda capa cuando la primera esté completamente seca.
- Para aumentar el brillo del acabado o eliminar las marcas provocadas por el tránsito, pule la superficie con un paño de lana, una pulidora equipada con fieltros, tampones rojos o una máquina rotativa con discos rojos.

El producto seca normalmente en 2-3 horas.

Aplicación:

- 1 capa sobre superficies lisas y poco absorbentes.
- 2 capas sobre superficies rugosas o muy absorbentes.

PRECAUCIONES:

- evite la aplicación con pincel o rodillo. No use al exterior.
- evite aplicar IDROFIN en superficies demasiado frías ($<5^{\circ}\text{C}$);
- en la limpieza de las superficies tratadas con IDROFIN, evite el uso de detergentes alcalinos fuertes y ácidos (por ejemplo, amoníaco, hipoclorito de sodio, diversos ácidos) y disolventes (por ejemplo, alcohol etílico).

NOTAS:

Nuestras indicaciones se basan sobre los conocimientos actuales de la investigación y tienen la finalidad de dar las mejores indicaciones al comprador- usuario. Sin embargo dichas indicaciones requieren exámenes y ensayos preliminares a los sectores de aplicación, a los tipo de materiales presentes y a las varias condiciones de aplicación. El usuario decide en autonomía sobre la idoneidad y su sector de aplicación. MARBEC Srl no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de su productos. Rev4-Ver280322

ADVERTENCIAS:

Indicaciones de peligro: Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad

VOC (Directiva 2004/42 / CE): Pinturas monocomponente de alto rendimiento.
COV expresado en g / litro de producto listo para usar: 22.00.- Límite máximo: 140,00

Rev4-Ver280322

CAJA:

- Botella de plástico de 1 l – cajas de 6 unidades
- Garrafa de plástico de 5 l – cajas de 4 unidades
- Garrafa de plástico de 20 l.

RENDIMIENTO:

El rendimiento de IDROFIN LUCIDO depende de la absorción del material, de la textura de la superficie y del número de capas aplicadas.

Con un envase de 1 litro, el rendimiento aproximado es el siguiente:

- Materiales rugosos y muy absorbentes
Como barro cocido rústico, piedra natural porosa y otras superficies de alta absorción, 1 litro permite tratar aproximadamente entre 10 y 18 m², según el grado de absorción del material y la cantidad de producto necesaria.
- Materiales lisos y poco absorbentes
Como barro cocido pulido, piedra natural compacta y otras superficies más homogéneas, 1 litro permite tratar aproximadamente entre 20 y 30 m², favoreciendo una distribución uniforme del acabado brillante.
- Aplicación en dos capas
En superficies rugosas o especialmente absorbentes, donde se recomienda una segunda capa, el rendimiento total puede disminuir en función de la cantidad de producto absorbida por el material.

Los rendimientos indicados son orientativos y pueden variar según la porosidad de la superficie, el método de aplicación, el número de capas aplicadas y el estado del soporte.

DATOS TÉCNICOS:

- Estado físico: Líquido blanco
- Peso específico (g / cm³): 1
- pH: 8
- Punto de llama (ASTM): no inflamable
- Solubilidad en agua: miscible en agua
- Tiempo de secado: 2 – 3 horas
- Tiempo de consolidación: 24 horas

ALMACENAMIENTO:

Mantenga el producto bien cerrado a temperaturas entre 0°C y + 30°C y no expuesto a la luz solar durante mucho tiempo. El producto así conservado tiene una vida útil de 2 años.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ATENCIÓN

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it