



# ROYAL WAX

ACABADO EN PASTA ANTIDESGASTE Y ANTISUCIEDAD PARA BARRO HECHO A MANO



## Guía del usuario

### DESCRIPCIÓN:

Dispersión cerosa de alta concentración en disolvente parafínico alifático a base de ceras naturales y minerales.

### CAMPOS DE APLICACIÓN :

Acabado en pasta a base de cera específico para el tratamiento del barro artesanal rugoso y absorbente colocado en el interior.

### CARACTERÍSTICAS:

ROYAL WAX:

- tiene una gran capacidad para penetrar y cubrir las fibras de piedra;
- gracias a la particular técnica de producción permite una alta concentración de cera;
- forma una barrera contra la suciedad y aumenta la belleza y el encanto del material, con excelente resistencia al pisoteo y la suciedad;
- se puede volver a pulir y restaurar fácilmente con el tiempo;
- en comparación con las ceras en pasta tradicionales, la cremosidad de ROYAL WAX permite una aplicación en frío, sin precalentamiento;
- es fácil de aplicar y de secado rápido (4 – 6 horas en lugares bien ventilados);
- no deja olores desagradables durante el uso y en ambientes cerrados.

ROYAL WAX se puede pigmentar fácilmente con OILTONER en la versión de color deseada y también se puede mezclar con TUSCANIA OIL o PALLADIUM para dar más tono al color del material tratado.

### INSTRUCCIONES DE USO:

Mezcle ROYAL WAX antes de usar. Gracias a su cremosidad incluso a bajas temperaturas, ROYAL WAX se puede aplicar fácilmente en cualquier superficie con un pincel. En los suelos, aplique ROYAL WAX en pequeñas dosis con pincel o brocha plana sobre unos pocos metros cuadrados de superficie y distribuya el producto inmediatamente con un monocepillo equipado con cepillos tampoco suaves sin crear excesos. Después del secado, pule la superficie con un disco suave o un paño de lana. Normalmente, ROYAL WAX se utiliza después de aplicar una capa de base del producto hidrófugo y oleófugo TIM y/o una capa de nivelante antipolvo PRIMAMANO NEUTRA o RAVVIVANTE.

Sobre el barro artesanal con superficie rugosa, puede ser necesario aplicar dos manos con 8 horas de diferencia para obtener un resultado homogéneo.

### PRECAUCIONES:

- ROYAL WAX, si se aplica a bajas temperaturas y en exceso puede blanquear, basta con cepillar firmemente o aplicar otra capa ligera de producto y cepillar.

### NOTAS:

Nuestras recomendaciones se basan en el conocimiento de la investigación actual y están destinadas a dar la mejor información al comprador-usuario. Sin embargo, estas indicaciones requieren exámenes y pruebas preliminares a los campos de uso, a los tipos de materiales presentes y a las diversas condiciones de aplicación. El usuario decide de forma independiente sobre la idoneidad y el campo de uso. MARBEC Srl no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos. Rev3-Ver160218

### ADVERTENCIAS:



### ADVERTENCIAS: ATENCIÓN

**Indicaciones de peligro:** Líquidos y vapores inflamables. – Puede provocar somnolencia o vértigo. – Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. – La exposición repetida puede provocar sequedad o

formación de grietas en la piel.

**Consejos de prudencia:** Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. – Llevar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara. – Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/ médico/.../si la persona se encuentra mal. – EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.

**Contiene:** Hidrocarburos, C9-C11, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <2 % aromáticos; Hidrocarburos, C9, aromáticos.

UFI: K690-30CJ-U00H-FP5K

Rev6-Ver09032022

#### CAJA:

1 lt conf. Frasco- caja de 6 piezas;

5 lt conf. Cubo – caja de 4 piezas.

#### RENDIMIENTO:

Dependiendo de la absorción del material 1 l / 8 – 15 m².

#### DATOS TÉCNICOS:

Estado físico: crema ligera de avellana

Peso específico (g/cm³): 0,80

pH: n.d. Punto de inflamación (ASTM): 45 °C

Solubilidad en agua: no soluble

Tiempo de secado: 4 – 6 horas dependiendo de la ventilación del local

Tiempo de consolidación: 3 días

Viscosidad cinemática:

(ISO 3104/3105) > 7 X 10-6 m²/seg.

#### ALMACENAMIENTO:

Mantenga el producto bien cerrado ya una temperatura entre 5 y 30°C en un ambiente ventilado y alejado de fuentes de calor. Si se almacena a bajas temperaturas (<10 °C) el producto puede volverse denso, pero sin afectar el uso ni el rendimiento. El producto así almacenado tiene una vida útil de 5 años.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51  
51037 - Montale PT  
Italia

ATENCIÓN

Tel +39 0573959848  
Whatsapp +39 3348578502  
Email [contatti@marbec.it](mailto:contatti@marbec.it)