IDROFIN MATT

CERA OPACA DE ACABADO ANTISUCIEDAD Y ANTIDESGASTE PARA BARRO Y MATERIALES DE PIEDRA

Guía del usuario

DESCRIPCIÓN:

Emulsión O / W a base de ceras minerales y emulsiones acrílico-estireno.

CAMPOS DE APLICACIÓN :

Para el acabado opaco final de los tratamientos sobre materiales de piedra absorbentes colocados en el interior: barro, ladrillo, piedra natural con alta absorción, cemento, yeso mineral.

CARACTERÍSTICAS:

IDROFIN MATT es un acabado opaco para materiales de piedra absorbentes colocados en interior: barro, piedra natural absorbente,terrazzo.

IDROFIN MATT:

- es un producto a base de agua, no peligroso y fácil de usar;
- se recomienda encarecidamente al final de los tratamientos con protectores hidrófugos y oleofóbico, impregnantes aceitosos y cerosos, imprimaciones niveladoras, ya que protege las superficies del desgaste del tiempo y evita el deterioro del tratamiento de fondo;
- no altera la apariencia del material y no forma una película gruesa en la superficie dejando una buena permeabilidad al vapor del material;
- crea una microcapa resinosa y cerosa fácil de aplicar sobre el material, lo que reduce la penetración de la suciedad y hace que las superficies sean más fáciles y rápidas de limpiar;
- se conserva en el tiempo mediante la limpieza ordinaria con el detergente FLORA y la cera de mantenimiento antisuciedad y antidegradación REFIX MATT.

INSTRUCCIONES DE USO:

Generalmente se usa puro.

- Aplique sobre superficies secas;
- Agite bien antes de usar;
- Aplique el producto en pequeñas cantidades sobre la superficie y distribuya con un paño suave, vellón para esparcir la cera y uniformemente sobre la superficie;
- No pise el producto durante el secado;
- Aplique cualquier segunda capa tan pronto como la primera esté seca.

Generalmente se seca en 2-3 horas.

Tipos de aplicación:

- 1 capa: sobre superficies lisas y poco absorbentes;
- 2 capas: sobre superficies rugosas.

PRECAUCIONES:

- evite la aplicación con pincel o rodillo. No use al exterior;
- evite aplicar IDROFIN en superficies demasiado frías (<5 ° C);
- en la limpieza de las superficies tratadas con IDROFIN, evite el uso de detergentes alcalinos fuertes y ácidos (por ejemplo, amoníaco, hipoclorito de sodio, diversos ácidos) y disolventes (por ejemplo, alcohol etílico).

NOTAS:

Nuestras indicaciones se basan sobre los conocimientos actuales de la investigación y tienen la finalidad de dar las mejores indicaciones al comprador- usuario. Sin embargo dichas indicaciones requieren exámenes y ensayos preliminares a los sectores de aplicación, a los tipo de materiales presentes y a las varias condiciones de aplicación. El usuario decide en autonomía sobre la idoneidad y su sector de aplicación. MARBEC Srl no asume ningu-na responsabili-dad por el uso incorrecto de su productos. Rev4-Ver280322

ADVERTENCIAS:

Indicaciones de peligro: Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

COV (Directiva 2004/42/CE): Pinturas monocomponentes de altas prestaciones.
COV expresado en g/litro de producto listo para usar: 22,00. – Límite máximo: 140,00.

Rev4-Ver280322

CAJA:

- 1 lt Frasco de plástico – caja 6 pz;
- 5 lt Tanque de plástico – caja 4 pz;
- 20 lt Tanque de plástico.

RENDIMIENTO:

Según la absorción de los materiales.

- en materiales con superficies rugosas de 1 lt / 10-18 m²;
- en materiales con superficies lisas 1 lt / 20-30 m².

DATOS TÉCNICOS:

- Estado físico: líquido blanco
- Peso específico (g / cm3): 1
- pH: 8
- Punto de llama (ASTM): no inflamable
- Solubilidad en agua: miscibile en agua
- Tiempo de secado: 2 – 3 horas
- Tiempo de consolidación: 24 horas

ALMACENAMIENTO:

Mantenga el producto bien cerrado a temperaturas entre 0 ° C y + 30 ° C y no expuesto a la luz solar durante mucho tiempo. El producto así conservado tiene una vida útil de 2 años.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ATENCIÓN

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it