



CAREZZA PLUS

ACABADO CEROSO DE PASTA PARA SUPERFICIES DE MADERA

Guía del usuario

DESCRIPCIÓN:

Dispersión de cera con alta concentración en disolvente parafínico alifático a base de ceras naturales y minerales.

CAMPOS DE APLICACIÓN :

Para realizar un tratamiento encerado hidrófugo de suelos, paredes, puertas, muebles y estructuras de madera colocadas en su interior.

CARACTERÍSTICAS:

CAREZZA PLUS es una cera de pasta sólida para el acabado de las superficies de madera interior (parquet, muebles, revestimientos).

CAREZZA PLUS:

- por su particular técnica de producción permite una elevada concentración cerosa en una dispersión cremosa con gran capacidad de penetración y cobertura de las fibras de madera;
- forma sobre la madera un acabado ceroso sedoso con óptima resistencia al pisoteo, a la suciedad y al amarilleo;
- es fácilmente recuperable y restaurable con el tiempo;
- en comparación con las ceras de pasta tradicionales, la cremosidad de CAREZZA PLUS permite una aplicación en frío, sin precalentamiento, fácil y rápida;
- no deja ningún olor desagradable durante el uso y en interiores;
- puede ser pigmentado con OILTONER en la versión de color deseada.

INSTRUCCIONES DE USO:

CAREZZA PLUS se puede aplicar fácilmente en cualquier superficie con un cepillo o un paño suave.

- Aplique CAREZZA PLUS en pequeñas dosis con pincel sobre pocos metros cuadrados de superficie y frote el producto con un solo cepillo provisto de disco blanco a nivel manual con tampón blanco de manera uniforme y sin crear excesos;
- Una vez seca la superficie, lustre con un disco blanco o con un tampón blanco;
- Generalmente es suficiente la aplicación de una mano de CAREZZA PLUS. Solo en superficies de madera rugosas e irregulares se puede requerir la aplicación de una segunda capa.

PRECAUCIONES:

- CAREZZA PLUS, si se aplica a bajas temperaturas, sobre maderas crudas y sin cepillar, puede blanquear y debe pulirse antes del secado;
- no lave las superficies tratadas con CAREZZA PLUS con detergentes alcalinos o alcohólicos;
- no aplique CAREZZA PLUS sobre la madera pintada.

NOTAS:

Nuestras indicaciones se basan sobre los conocimientos actuales de la investigación y tienen la finalidad de dar las mejores indicaciones al comprador- usuario. Sin embargo dichas indicaciones requieren exámenes y ensayos preliminares a los sectores de aplicación, a los tipo de materiales presentes y a las varias condiciones de aplicación. El usuario decide en autonomía sobre la idoneidad y su sector de aplicación. MARBEC Srl no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de su productos. Rev5-Ver220222

ADVERTENCIAS:



ADVERTENCIAS: PELIGRO

Indicaciones de peligro: Líquidos y vapores inflamables. – Puede causar somnolencia o vértigo. – Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.- La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Consejos de prudencia: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. – Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.- EN CASO DE INHALACIÓN: sacar a la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que favorezca la respiración. – Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/... si la persona se encuentra mal.

Contiene: Hidrocarburos, C9-C11, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <2% aromáticos

UFI: DX80-K09C-X001-FNED

Rev5-Ver220222

CAJA:

- 1 lt frasco – caja 6 pz;
- 5 lt cubo – caja 4 pz.

RENDIMIENTO:

En función de la absorción de las maderas:

- en maderas muy crudas 1 lt / 12 – 15 m2;
- en maderas con superficie lijada 1 lt / 25 – 30 m2.

DATOS TÉCNICOS:

- Estado físico: crema de color avellana claro
- Peso específico (g / cm3): 0,80
- pH: n.d.
- Punto de inflamación (ASTM): 45 ° C
- Solubilidad en agua: no soluble
- Tiempo de secado: 4-6 horas en función de la ventilación del local.
- Tiempo de consolidación: 3 días.
- Viscosidad cinemática: (ISO 3104/3105)> 7 X 10-6 m2 / seg.

ALMACENAMIENTO:

Mantenga el producto bien cerrado y a una temperatura entre 5 y 30 ° C en un ambiente ventilado y alejado de fuentes de calor. Si se almacena a bajas temperaturas (<10 ° C), el producto puede volverse denso, pero sin afectar el uso o el rendimiento. El producto almacenado tiene una vida útil de 5 años.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ATENCIÓN

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it