



LIGNOLIFE OPACO

ACABADO DE RENOVACIÓN DE PARQUET BARNIZADO MATE



Guía del usuario

DESCRIPCIÓN:

Emulsión a base de cera de carnauba y resinas.

CAMPOS DE APLICACIÓN :

En todas las superficies de madera pintadas opacas (parquet, revestimientos, muebles, puertas y ventanas).

CARACTERÍSTICAS:

LIGNOLIFE OPACO es una emulsión de resina y cera a base de carnauba, específica para la protección y restauración de superficies de madera pintada opaca.

LIGNOLIFE OPACO:

- es un producto a base de agua fácil de utilizar, inodoro;
- se puede aplicar a todas las superficies de madera barnizada mate interior (parquet, revestimientos, muebles, puertas), donde la pintura ha perdido su tono;
- confiere un nuevo tono al material y un acabado mate natural;
- devuelve una nueva protección a la pintura, es resistente al desgaste por pisoteo, a la suciedad, al agua y a los detergentes;
- es un producto autonivelante;
- es fácil de mantener con el tiempo con la limpieza ordinaria con el detergente **PULIBRILL** y con la aplicación una vez cada 6-12 meses de la cera de mantenimiento **BEAUTY FLOOR OPACO**.

En superficies de madera, **LIGNOLIFE OPACO** no puede sustituir a un repintado en los puntos donde la pintura ha sido completamente eliminada del desgaste (p. ej., manchas grises y lugares donde la madera simplemente se moja con agua).

INSTRUCCIONES DE USO:

- Antes de la aplicación de **LIGNOLIFE OPACO**, realizar una limpieza extraordinaria con **PULIBRILL** y **TAMPÓN BLANCO**, para desengrasar la superficie.
- Agite antes de usar;
- Aplique 2 manos de **LIGNOLIFE OPACO**. El producto se distribuye con un vellón para esparcir la cera, paño en microfibra o esponja. Debe aplicarse en capa fina, humedeciendo la superficie de manera uniforme y sin dejar excesos;
- Aplique una segunda capa tan pronto como la primera esté seca;
- Se seca rápidamente, generalmente en 2/3 horas en áreas bien ventiladas.

PRECAUCIONES:

- evite la aplicación con pincel o rodillo. No utilice fuera;
- evite aplicar **LIGNOLIFE OPACO** en superficies demasiado frías (<7 ° C);
- evite el uso de detergentes fuertes alcalinos y ácidos (por ejemplo, amoníaco, hipoclorito de sodio, varios ácidos) y disolventes (por ejemplo, alcohol etílico) cuando limpie superficies tratadas con **LIGNOLIFE OPACO**;
- evitar la aplicación del producto en superficies demasiado calientes (por ejemplo, suelos radiantes o expuestos directamente a los rayos del sol).

NOTAS:

Nuestras indicaciones se basan sobre los conocimientos actuales de la investigación y tienen la finalidad de dar las mejores indicaciones al comprador- usuario. Sin embargo dichas indicaciones requieren exámenes y ensayos preliminares a los sectores de aplicación, a los tipo de materiales presentes y a las varias condiciones de aplicación. El usuario decide en autonomía sobre la idoneidad y su sector de aplicación. **MARBEC Srl** no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de su productos. Rev1-Ver220920

ADVERTENCIAS:

Indicaciones de peligro: Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Contiene: Ácidos de colofonia, fumaratos, ésteres con pentaeritritol. Puede provocar una reacción alérgica.

COV (Directiva 2004/42/CE): pinturas monocomponentes de alto rendimiento.

COV expresado en g / litro de producto listo para usar: Límite máximo: 140.00 (2010) – VOC del producto: 19.00.

Rev1-Ver300322

CAJA:

- 1 lt Frasco de plástico-caja 6 pz;
- 5 lt Lata de plástico-caja 4 pz.

RENDIMIENTO:

- 1 lt/ 30-40 m² (para un solo pasaje).

DATOS TÉCNICOS:

- Estado físico: líquido blanco
- Peso específico (g / cm³): 1.025
- pH: 8
- Punto de llama (ASTM): no inflamable
- Solubilidad en agua: total.
- Tiempo de secado: 2 – 3 horas.
- Tiempo de consolidación: 24 horas

ALMACENAMIENTO:

Mantenga el producto bien cerrado a temperaturas entre 0°C y +30°C. El producto así conservado tiene una vida útil de 2 años.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ATENCIÓN

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it