



PALLADIUM

IMPREGNANTE REAVIVANTE DE ACEITE Y CERA PARA MATERIALES DE PIEDRA

Guía del usuario

DESCRIPCIÓN:

Dispersión de aceite, cera y resinas a base de disolvente parafínico alifático.

CAMPOS DE APLICACIÓN :

Para realizar un tratamiento de impregnación con efecto reavivante sobre barro, piedra y terrazo de absorción media-alta colocados en el interior.

CARACTERÍSTICAS:

PALLADIUM es un impregnante de aceite y cera para el tratamiento reavivante de superficies en barro, piedra y terrazo e absorción media-alta colocados en el interior.

PALLADIUM:

- satura la porosidad del material de piedra sin dejar películas superficiales de polímero;
- forma una protección repelente al agua y resistente a las manchas;
- reaviva el material, exaltando su color y belleza, sin oscurecer las juntas;
- se puede volver a pulir y es fácil de mantener;
- se seca rápidamente sin alterarse en el tiempo.

Es posible mezclar PALLADIUM con ONIX o ROYAL WAX para dar más matices al color del material tratado; también es posible pigmentar PALLADIUM con los pigmentos OILTONER para tener efectos personalizados.

INSTRUCCIONES DE USO:

Agite antes de usar. Distribuya PALLADIUM con un pincel, paño, humedeciendo la superficie uniformemente siguiendo la absorción del material. Después del secado (al menos 4-8 horas en condiciones de buena ventilación) o en cualquier caso tan pronto como la superficie esté seca al tacto, pula con un paño suave o cepillo suave o aplique una segunda capa completando la saturación del material y pula después del secado.

PRECAUCIONES:

- evite la aplicación de PALLADIUM sobre materiales húmedos y en ambientes con riesgo de humedad ascendente;
- use sólo en áreas bien ventiladas;
- el producto, para secar a tiempo, necesita una buena ventilación del local.

NOTAS:

Nuestras recomendaciones se basan en el conocimiento de la investigación actual y están destinadas a dar la mejor información al comprador-usuario. Sin embargo, estas indicaciones requieren exámenes y pruebas preliminares a los campos de uso, a los tipos de materiales presentes y a las diversas condiciones de aplicación. El usuario decide de forma independiente sobre la idoneidad y el campo de uso. MARBEC Srl no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos. Rev4-Ver150218

ADVERTENCIAS:



ADVERTENCIAS: PELIGRO

Indicaciones de peligro: Líquidos y vapores inflamables. – Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.- Puede provocar somnolencia o vértigo.- Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.- La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Consejos de prudencia: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. – Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el



aerosol.- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.- EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/...- EN CASO DE INHALACIÓN: transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. – No provocar el vómito.

Contiene: Hidrocarburos, C9-C11, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <2% aromáticos; Nafta (petróleo), fracción pesada tratada con hidrógeno.

COV (Directiva 2004/42 / CE): Imprimaciones fijas.
COV expresado en g / litro de producto listo para usar: 623,00
Límite máximo: 750,00

rev5

CAJA:

1 lt conf. Lata- caja de 6 pz;
5 lt conf. Estanco- caja de 4 pz.

RENDIMIENTO:

Dependiendo de la absorción del material:
– sobre materiales de piedra de alta absorción 1lt / 8-15 m²;
– sobre materiales de piedra de absorción media 1lt / 15-30 m².

DATOS TÉCNICOS:

Estado físico: líquido almibarado opalescente de color crema
Peso específico (g / cm³) a 20 ° C: 0,82
pH: n.d.
Punto de inflamación (ASTM): 43 ° C
Solubilidad en agua: no soluble
Tiempo de secado: 4-8 horas dependiendo de la ventilación del local.
Tiempo de consolidación: 3 días.

ALMACENAMIENTO:

Mantenga el producto bien cerrado y a una temperatura entre 5 y 30 ° C en un ambiente ventilado y alejado de fuentes de calor. Si se almacena a bajas temperaturas (<10 ° C), el producto puede volverse denso, pero sin afectar el uso o el rendimiento. El producto así almacenado tiene una vida útil de 5 años.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ATENCIÓN

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it