ONIX

ACABADO ANTIDESGASTE Y ANTISUCIEDAD PARA MATERIALES DE PIEDRA BRUTOS

Guía del usuario

DESCRIPCIÓN:

Dispersión muy fina con alta concentración de ceras vegetales y minerales, en disolvente alifático e Isoparafinas.

CAMPOS DE APLICACIÓN :

Acabador/pulidor fluido a base de cera en muy fina dispersión con gran capacidad de penetración y cubrimiento de superficies de piedras.

CARACTERÍSTICAS:

ONIX:
– gracias a su fluidez incluso a bajas temperaturas, permite una aplicación fácil y rápida sin crear acumulaciones;
– se seca rápidamente y no deja olores desagradables durante el uso y en el interior;
– no amarillea con el tiempo y también se puede aplicar sobre materiales claros o blancos (mármol);
– tiene una excelente resistencia al pisoteo y a la suciedad;
– es un producto a base de disolventes orgánicos de baja toxicidad para el hombre y el medio ambiente. El residuo seco que constituye la protección no es tóxico.

ONIX se puede pigmentar fácilmente con OILTONER en la versión de color deseada y también se puede mezclar con TUSCANIA OIL o PALLADIUM para dar más matices al color del material tratado.

INSTRUCCIONES DE USO:

Agite o mezcle ONIX antes del uso.
En los suelos, extienda ONIX con pincel/brocha plana en áreas limitadas e inmediatamente distribuya uniformemente la cera con uun monocepillo equipado con cepillos en tampico suaves, evitando excesos. Después de secar (generalmente de 4 a 8 horas), púlalo con un disco suave o un cepillo de nailon. Generalmente, la aplicación de una capa de ONIX es suficiente; sólo sobre materiales extremadamente irregulares y rugosos puede ser necesaria la aplicación de una segunda mano.
ONIX se puede pigmentar con OILTONER mezclando hasta que el pigmento se disperse completa y homogéneamente.

PRECAUCIONES:

Evite la aplicación de ONIX sobre materiales húmedos y en ambientes con riesgo de remonte de humedad.
No utilice sobre materiales que puedan entrar en contacto con superficies muy calientes (T > 70 °C) como, por ejemplo, encimeras de cocina.

NOTAS:

Nuestras recomendaciones se basan en el conocimiento de la investigación actual y están destinadas a dar la mejor información al comprador-usuario. Sin embargo, estas indicaciones requieren exámenes y pruebas preliminares para los campos de uso, los tipos de materiales presentes y las diversas condiciones de aplicación. El usuario decide de forma independiente sobre la idoneidad y el campo de uso. MARBEC Srl no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos. Rev4-Ver081020

ADVERTENCIAS:

ADVERTENCIAS: PELIGRO

Indicaciones de peligro: Líquidos y vapores inflamables. – Puede provocar somnolencia o vértigo. – La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Consejos de prudencia: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. – Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. – Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. – EN CASO DE INHALACIÓN: transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. -Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/… si la persona se encuentra mal.

Contiene: Hidrocarburos, C9-C11, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <2% de aromáticos.

rev4

CAJA:

1 lt conf. Tarro – caja de 6 piezas;
5 lt conf. Cubo – Caja de 4 piezas.

RENDIMIENTO:

Dependiendo de la absorción del material:
– sobre materiales muy absorbentes y superficies rugosas 1 lt / 12 – 20 m2;
– sobre materiales de media absorción 1 lt / 20 – 30 m2.

DATOS TÉCNICOS:

Estado físico: blanco crema
Peso específico (g/cm3): 0,80
pH: n.d. Punto de inflamación (ASTM): 43 °C
Solubilidad en agua: no soluble
Tiempo de secado: 4 – 8 horas dependiendo de la ventilación del local
Tiempo de consolidación: 2 días
Viscosidad cinemática:
(ISO 3104/3105) > 7 X 10-6 m2/seg.

ALMACENAMIENTO:

Mantenga el producto bien cerrado ya una temperatura entre 5 y 30°C en ambiente ventilado y alejado de fuentes de calor. Si se almacena a bajas temperaturas (<10 °C) el producto puede volverse denso, pero sin afectar el uso ni el rendimiento. El producto así almacenado tiene una vida útil de 5 años.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ATENCIÓN

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it