



TON 25

PROTECTOR HIDROÓLEOFUGO TONALIZANTE A BASE DE AGUA



Guía del usuario

DESCRIPCIÓN:

Dispersión acuosa de copolímeros fluorados y protectores silano-siloxanos.

CAMPOS DE APLICACIÓN :

Sobre todo tipo de piedras de media – alta absorción (Piedras, Barro, Arenillas, etc.). Específico para todas las piedras con tratamientos superficiales bastos (arenado, rayado, flameado, envejecido, pulido, etc.). Para interior y exterior.

CARACTERÍSTICAS:

TON25 es un protector antihumedad ascendente y antimanchas específico para piedras absorbentes colocadas en interior y exterior: arenisca, caliza, toba con acabados superficiales rugosos (p. ej. abujardado, escarpelado, rayado, flameado, etc.).

TON25:

- se puede aplicar tanto en superficies internas como externas;
- forma una barrera química hidroólefuga contra la humedad ascendente y resistente a las manchas;
- evita y contrarresta la humedad ascendente y, en consecuencia, la formación de eflorescencias salinas, costras, pátinas, algas, etc.;
- reduce drásticamente la absorción de agua en el material (por ejemplo, lluvia, sustancias hidrosolubles, lechada de cemento, etc.);
- elimina o reduce drásticamente la capacidad de absorción del material a las sustancias grasas, coloreadas en general;
- facilita la limpieza del material absorbente de suciedad y manchas;
- alta inercia química y resistencia al tráfico peatonal;
- realza el color del material, no crea una película en la superficie del material;
- mantiene la permeabilidad original al vapor de agua, transpirable.

INSTRUCCIONES DE USO:

Agite antes de usar.

- Extienda TON25 con vellón para esparcir la cera, paño suave, esponja, humedeciendo uniformemente la superficie;
- Durante el secado, frote cualquier exceso antes del secado;
- En el caso de excesos secos en la superficie, elimínelos puliendo con tampones o discos rojos o blancos, frotando con un paño humedecido con TON25 sobre el material;
- Tan pronto como esté seco (1 – 2 horas) aplique la segunda mano (donde sea necesario) procediendo como la primera.

PRECAUCIONES:

- TON25 no realiza funciones filmógenas de sellador impermeabilizante. Por lo tanto, no se puede utilizar para impermeabilizar materiales sometidos a una columna de agua > 10 cm (p. ej., piscinas, bañeras, etc.);
- TON25 no evita la corrosión debida al contacto de sustancias ácidas en las superficies de piedra caliza pulida (por ejemplo, mármol y travertino) o que contienen piedra caliza (por ejemplo, pizarra);
- evite que las superficies recién tratadas estén mojadas por la lluvia antes de 8-12 horas después de la aplicación;
- no aplique sobre superficies expuestas al sol o demasiado calientes (temperatura de aplicación 5° – 30°C).

NOTAS:

Nuestras recomendaciones se basan en el conocimiento de la investigación actual y están destinadas a brindar la mejor información al comprador-usuario. Sin embargo, estas indicaciones requieren exámenes y pruebas preliminares a los campos de uso, a los tipos de materiales presentes y a las diversas condiciones de aplicación. El usuario decide de forma independiente sobre la idoneidad y el campo de uso. MARBEC Srl no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos. Rev4-Ver05042022

ADVERTENCIAS:

Indicación de peligro: Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Rev4-Ver05042022

CAJA:

- 1 lt Botella de plástico – caja de 6 piezas;
- 5 lt Tanque de plástico – caja de 4 piezas;
- 10 lt Tanque de plástico.

RENDIMIENTO:

Según la absorción de los materiales:
normalmente 1 lt / 6 – 15 m².

DATOS TÉCNICOS:

Estado físico: líquido blanco
Peso específico (g/cm³): 1
pH: 7-8
Punto de inflamación (ASTM): no inflamable
Solubilidad en agua: soluble en agua
Tiempo de secado: 1-2 horas
Tiempo de consolidación: 24 horas

ALMACENAMIENTO:

Mantenga el producto bien cerrado ya una temperatura entre 5 y 30°C en un ambiente ventilado, lejos de fuentes de calor, fuera del alcance de los niños y no expuesto a la luz solar por mucho tiempo. PERÍODO DE ALMACENAMIENTO: El producto almacenado tiene una vida útil de 2 años.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ATENCIÓN

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it