



FONDO BIANCO40

IMPRIMACIÓN BLANCA PARA MADERA INTERIOR



Guía del usuario

DESCRIPCIÓN:

Pigmento a base de óxido de titanio e inhibidores del tanino en dispersión acuosa

CAMPOS DE APLICACIÓN :

En todo tipo de madera bruta en interiores.

CARACTERÍSTICAS:

FONDO BIANCO40 es una imprimación pigmentada blanca a base de óxido de titanio e inhibidores del tanino en dispersión acuosa para todo tipo de madera bruta en interior.

FONDO BLANCO40:

- es fácil de aplicar sobre la madera;
- se puede lijar fácilmente;
- es un producto sin emisiones de COV.

La madera tratada con esta imprimación puede ser pintada o aceitada.

INSTRUCCIONES DE USO:

- Agite bien antes de usar y asegúrese de la dispersión completa del pigmento;
- Se puede aplicar mediante spray o esponja, humedeciendo uniformemente la superficie que hay que tratar hasta su total saturación;
- Normalmente se seca en 1-2 horas dependiendo de la aireación. Durante la estación húmeda y fría y en habitaciones cerradas o mal ventiladas, el tiempo de secado puede alargarse significativamente;
- Una vez seca, la imprimación se puede lijar hasta obtener el efecto deseado y la madera se puede pintar o engrasar inmediatamente.

PRECAUCIONES:

- pigmento con fuerte poder colorante y fácil de aplicar sobre la madera;
- es fácil de lijar;
- la madera tratada con esta imprimación puede ser pintada o aceitada;
- producto sin emisiones de COV.

NOTAS:

Nuestras indicaciones se basan en los conocimientos actuales de la investigación y tienen como objetivo dar las mejores indicaciones al comprador-usuario. Sin embargo, estas indicaciones requieren exámenes y pruebas preliminares de los campos de utilización, de los tipos de materiales presentes y de las diversas condiciones de aplicación. El usuario decide por sí mismo la idoneidad y el campo de aplicación. MARBEC Srl no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos. Rev5-Ver250322

ADVERTENCIAS:

Indicaciones de peligro: Nocivo para la vida acuática con efectos duraderos. –Contiene: 1,2-bencisotiazol-3 (2H)-ona. Puede provocar una reacción alérgica.

Consejos de prudencia: No liberar al medio ambiente.

COV (Directiva 2004/42/CE):
Primer.

COV en g/litro de producto listo para el consumo: 5,00. – Límite máximo: 30,00

Rev5-Ver250322

CAJA:

- 1 kg Tarro de PE;
- 4 kg Cubo PE.

RENDIMIENTO:

- Normalmente 1 lt/ 6-8 m².

DATOS TÉCNICOS:

- Estado físico: líquido blanco
- Peso específico (g / cm³): 1,3
- pH: 7-8
- Punto de inflamación (ASTM): no inflamable
- Solubilidad en agua: miscible en agua
- Tiempo de secado: 1-2 horas (en habitaciones ventiladas)

ALMACENAMIENTO:

Mantenga el producto bien cerrado a temperaturas entre 0°C y + 30°C y no expuesto a la luz solar durante mucho tiempo. El producto así almacenado tiene una vida útil de 2 años.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ATENCIÓN

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it